



ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 <<ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД>> в Г.АЛЬМЕТЬЕВСК

423458, Татарстан, г. Альметьевск, ул. Индустриальная, д.35
 Тел: (8553) 36-95-06, 36-95-08, 36-95-30
 Сайт: omk.ru
 Эл.почта: atz@atz.ru

ИНН 5247004695
 ОКПО 05757848

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 01740В2/23

заказ: 0030035405

Дата выдачи: 10.03.2023 Контракт № 2 09.01.2017

ЖелезнодорожнТрансп 61427456

Грузополучатель:

АО "Сталепромышленная компания" филиал в г. Тюмень

Ст. назначения:
 ВОЙНОВКА

и его адрес:

Россия , 625013 , г. Тюмень , ул. Энергетиков , д.98 , 6825

Наименование
 продукции:

Трубы стальные электросварные, изготовленные по ГОСТ 10705-80 гр. В, сортамент 10704-91



1. Сведения по трубам

№ поз	Марка стали	Категория или наименование стали	Размеры, мм		Количество труб			Масса теоретическая, тн	Номер партии	Номер плавки
			Наружный диаметр	Толщ. стенки	штук	метров	пакетов			
1	20	-	219	8,00	24	289,44	-	12,050	23А440020	222773
2	20	-	219	8,00	72	864,00	-	35,970	23А450043	222773
3	20	-	219	8,00	24	288,00	-	11,990	23А450045	323638
4	20	-	219	8,00	17	204,00	-	8,493	23А450052	2217370
5	20	-	219	8,00	1	12,00	-	0,500	23Р450108	222773
Итого					138	1 657,44		69,003		

2. Химический состав металла, %

№ п/п	Плавка №	С (углерод)	Mn (марганец)	Si (кремний)	Cr (хром)	S (сера)	P (Фосфор)
1	222773	0,19	0,53	0,19	0,02	0,005	0,022
2	323638	0,193	0,555	0,175	0,019	0,005	0,027
3	2217370	0,19	0,18	0,15	0,06	0,003	0,004

3. Механические свойства и технологические испытания труб

№ п/п	Дата изготовления	№ партии	Группа или класс прочности	Свар. соед.	Основной металл труб			Испытание			Угол загиба, град	Ударная вязкость, КСЧ - 40°С Дж/см2
					Временное сопротивление, Н/мм2	Временное сопротивление, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относит. удлинение, %	Гидравлическим давлением, кг/см2	На сплюсывание		
1	20.01.2023	23А440020	-	461/461	451/451	314/314	27/27	120	2/3Дн	-	150	75
2	20.01.2023	23А450043	-	499/501	460/462	368/372	30/32	120	2/3Дн	-	150	75
3	23.01.2023	23А450045	-	461/461	441/441	304/304	28/28	120	2/3Дн	-	150	81
4	23.01.2023	23А450052	-	470/480	461/461	323/323	27/27	120	2/3Дн	-	150	123
5	27.01.2023	23Р450108	-	461/461	451/451	314/314	27/27	120	2/3Дн	-	150	75

4. Информация о рулонном прокате

Поставщик рулонов	НТД	Марка стали	Стандарт на хим состав	Спец требования
АМК АО "АрселорМиттал Темиртау"	ГОСТ 1577, ГОСТ 19903	20	ГОСТ 1050	-
АО "Выксунский металлургический завод"	ТУ 0908-067-73797897-2014	20	ГОСТ 1050	-

С выполненными требованиями:

- Поставка по теоретической массе

- 100% неразрушающий контроль сварного соединения и основного металла трубы магнитным методом,

партия 23А440020, 23А450043, 23А450045, 23А450052, 23Р450108

- трубы с фаской на концах

Продукция сертифицирована в системе ГОСТ Р.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2015.

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата качества.

Контролер -сертификатчик тел. (8553)36-95-30

/ Начальник ОТК



Маркелова О.В.

Сертификатчик:

Фасхутдинова Г.Н.

